

BOLETIM TÉCNICO

COLABOND (3g, 20g e 100g) | Adesivo Instantâneo

COLABOND é um adesivo instantâneo à base de etil cianoacrilato. É o produto ideal para profissionais, especialmente marceneiros que necessitam de força e precisão na finalização de seus trabalhos. Possui fórmula superforte, proporcionando uma colagem instantânea e resistente aos mais variados materiais como porcelana, metal, couro, madeira, borracha, papel, bijuterias e plásticos* em geral. Seu bico garante uma aplicação precisa e sua tampa especial impede o entupimento.

*Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone e resina antiaderente (PTFE)

Instruções de Uso:

Limpe as superfícies a serem coladas deixando-as livres de umidade, oleosidade e demais impurezas. Remova a tampa do frasco e, com as superfícies limpas e secas, aplique COLABOND em uma das partes e pressione-a na outra superfície que deseja colar por cerca de 10 segundos. Após o uso, limpe o bico aplicador com papel, tampe e armazene o produto em pé.

IMPORTANTE: O uso de COLABOND não é recomendado para tecidos e isopor. Não aconselhável aplicação em materiais expostos a altas temperaturas.

Propriedades:

- Tempo de secagem total: 15 minutos
- O tempo de secagem pode variar de acordo com as condições de temperatura e umidade do dia.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Líquido fluido translúcido
Cor	Incolor
Viscosidade (cP) – s1/20rpm a 25°C	30 – 60
Densidade (g/mL)	1,045 – 1,055
Validade	24 meses

Embalagens:

- Caixas com 72 ou 12 frascos de 100 g
- Caixas com 48, 12 ou 96 frascos de 20 g
- Caixas com 96 blisters de 3g

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.



Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 10 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

CONTATO COM A PELE:

Remover excessos do adesivo. Lavar a área com água morna e sabão. Aos poucos o adesivo irá se soltando (pode demorar horas). Faça movimentos suaves e laterais. Não tente descolar movimentando as partes coladas com movimentos em direções opostas, pois desta forma estará sendo forçado o descolamento.

CONTATO COM PÁLPEBRAS:

Lave com água morna em abundância pelo menos durante 15 minutos. Aplicar gaze embebida em água morna. Não tente abrir os olhos forçando com as mãos. Consultar um oftalmologista.

CONTATO COM GLOBO OCULAR:

Eventuais respingos do produto irão aderir à proteína dos olhos e se desprenderão em períodos intermitentes. Isto poderá ocorrer durante horas. Poderá haver lacrimejamento até que se normalize. Poderá haver dupla visão devido a irritação. Consultar um oftalmologista.

CONTATO COM A BOCA:

Ocorrendo acidentalmente a adesão dos lábios, aplicar grandes quantidades de água morna e orientar o acidentado para que pressione com bastante saliva o interior da boca, fazendo movimentos laterais, tentando descolar os lábios. Não force com as mãos. Não tente descolar movimentando em direções opostas. Procure um médico.

QUEIMADURAS:

Durante a polimerização, os adesivos cianoacrilato geram aquecimento. Em alguns casos, se grandes quantidades são derramadas sobre as roupas, a temperatura sobe o bastante para causar queimadura. Uma vez retirado o adesivo do local, conforme orientações anteriores, as queimaduras devem ser tratadas normalmente

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.