

BOLETIM TÉCNICO

POLYFORT COLA TACO

POLYFORT COLA TACO é uma cola a base de polímero de acetato de vinila e aditivos (tensoativos e plastificantes), especialmente desenvolvida para facilitar o trabalho de colocar tacos e parquets, além de ganhar em economia e qualidade. Visa principalmente a colagem de tacos novos, desde que estejam isentos de areias agregadas e não estejam com revestimento betuminoso, já que o produto somente terá seu melhor desempenho quando houver um contato íntimo entre a madeira e o contrapiso de alvenaria. **IMPORTANTE:** Produto não recomendado para aditivação em cimento.

Instruções de Uso:

Preparo do contrapiso

Prepare a argamassa traço 3:1, com areia lavada, livre de terra ou argila. Adicione 10% (sobre o peso do cimento) de POLYFORT COLA TACO e adicione água na medida correta. Aplique e nivele com régua. Verifique a aderência na base, que deve estar completamente seca, livre de pó ou detritos. Não deve ser queimado ou estar úmido. Para se colocar os tacos, o contrapiso deve estar completamente seco, nivelado e bem desempenado. A madeira deve estar completamente seca.

Tacos e parquets novos

Aplique uma camada uniforme de 3mm a 4mm de POLYFORT COLA TACO sobre a área de 1 a 1,5m², através do lado liso de uma desempenadeira metálica. Retire o excesso com o lado dentado da desempenadeira e, em seguida, assente normalmente os tacos ou parquets. Deixar junta para dilatação da madeira de acordo com o recomendado pelo fabricante do taco.

Recolocação de tacos e parquets soltos

Limpe bem a área de colagem, removendo todo o pó e sujeira. Aplique POLYFORT COLA TACO com o auxílio de um pincel, assente o taco ou parquet e aguarde secar.

Atenção!

Aguarde 48 horas para pisar sobre a área onde produto foi aplicado e 72 horas para raspar quando o piso for receber algum verniz de acabamento. POLYFORT COLA TACO já vem pronta para uso. Não adicione água ou outro produto. As argamassas usadas para fazer o contrapiso não devem ter adição de nenhum tipo de impermeabilizante. As falhas no contrapiso provocam o descolamento dos tacos e parquets. A Pulvitec não se responsabiliza por problemas ocorridos em decorrência da má utilização do produto.

Rendimento

Consumo teórico: 1,2 kg/m²

Causas Prováveis de Problemas

- Tacos com umidade acima do normal ou ainda “verdes”;

- Tacos empenados;
- Contrapiso mal desempenado;
- Excesso ou falta de produto;
- Quantidade estendida do produto superior a 2m² por vez;
- Transito sobre a área colada antes de decorrido o tempo de secagem;
- Traço de contrapiso muito pobre (maior do que 3:1) onde se verificam areias soltas do cimento;
- Muita água na argamassa do contrapiso, fazendo com que os grãos de areia fiquem por baixo do cimento;
- Falta da junta de dilatação ou junta de dilatação menor que necessário.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Pasta opaca
Cor	Branca
pH	6,0 – 8,0
Viscosidade (cP) – s6/20rpm a 25°C	12000 – 16000
Sólidos (%)	56 – 60
Densidade (g/mL)	1,19 – 1,25 a 25°C
Validade	24 meses



Embalagens:

- Caixa com 12 frascos de 1 kg
- Barricas de 5 kg, 10 kg e 50 kg.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de derramamento, remova o produto, destinando-o a um depósito de lixo não necessariamente industrial. O excedente poderá ser lavado sem maiores problemas. O solvente natural deste produto é a água e, portanto, no caso de contato com roupas, elas devem ser lavadas imediatamente com água e

sabão antes do produto secar. As ferramentas utilizadas na aplicação do produto devem ser lavadas em água corrente. Não use recipientes metálicos para transferir ou guardar o produto.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.