

BOLETIM TÉCNICO

MULTIFIX FIXA RODAPÉ E SANCA | Adesivo Selante

MULTIFIX FIXA RODAPÉ E SANCA é um adesivo extraforte base água, de alta performance, desenvolvido para substituir a utilização de pregos e massa de gesso durante a aplicação de rodapés de madeira e sancas à base de poliestireno expandido (isopor), poliuretano e gesso acartonado. Sua utilização é recomendada para ambientes internos, proporcionando excelente aderência em diversos materiais como cerâmica, tijolo, metal, gesso, madeira, concreto, compensado, pedras, MDF, cortiça, *drywall*, plástico e PVC.

Instruções de Uso:

As superfícies a serem coladas devem estar niveladas e livres de qualquer tipo de impureza. Superfícies pintadas ou em más condições devem ser lixadas antes da aplicação.

Para cartucho: Corte a ponta do cartucho. Em seguida, corte o bico aplicador na medida desejada e fixe-o na embalagem. Insira o cartucho na pistola aplicadora. Aplique o adesivo em pontos ou em formato de cordão (em caso de aplicações verticais), respeitando a distância de 1,5 cm das laterais do material a ser colado. Junte as partes e pressione por cerca de 1 minuto ou até que fiquem coladas. Em caso de peças pesadas, utilize suporte ou calço até a cura total do adesivo, que ocorre em 24 horas. Após o uso, mantenha o bico rosqueado ao cartucho e retire o material vulcanizado do bico da próxima vez que for utilizar.

Para bisnaga: Com o auxílio da tampa, perfure o lacre da bisnaga do produto. Aplique o adesivo em pontos ou em formato de cordão (em caso de aplicações verticais), respeitando a distância de 1,5 cm das laterais do material a ser colado. Junte as partes e pressione por cerca de 1 minuto ou até que fiquem coladas. Em caso de peças pesadas, utilize suporte ou calço até a cura total do adesivo, que ocorre em 24 horas. Terminado todo o trabalho, tampe a bisnaga para evitar ressecamento do produto remanescente. O excesso de adesivo deverá ser retirado com um pano úmido, antes da secagem total. Após a secagem a remoção só poderá ser feita mecanicamente.

ATENÇÃO: Não recomendada a utilização em materiais à base de Silicone, Polipropileno, Polietileno e PTFE.

Causas Prováveis de Problemas com Colagem

- Superfície inadequada;
- Superfície suja ou contaminada;
- Colar as partes depois de 10 minutos em que o adesivo já foi aplicado numa das superfícies;
- Quantidade de adesivo insuficiente ou em excesso para a aplicação;
- Temperatura externa abaixo de 5°C no momento da aplicação.

Propriedades:

- Fácil aplicação do produto: Não exige ferramentas especiais, basta pano para limpeza e superfície adequada;
- Tempo de secagem para superfícies porosas: 24 horas (25°C/65% UR);
- Tempo de secagem para superfícies lisas: 48 horas (25°C/65% UR);
- Após cura, resiste a temperaturas de -20°C a 80°C
- Perfeita e rápida fixação, sem sujeiras;
- Rendimento aproximado (cordão de 4 mm): cartucho de 400 g aplica de 23 a 25 metros lineares.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Pasta homogênea
Cor	Branca
Sólidos (%)	>60
Validade	36 meses



Embalagens:

- Caixas com 12 cartuchos de 400 g
- Caixas com 24 bisnagas de 85 g

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 25°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA
INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS
(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.