

BOLETIM TÉCNICO

POLYFORT BISCUIT | Cola Branca para Biscuit

A preferida entre os artesãos, POLYFORT BISCUIT é a cola branca à base de PVA com a melhor formulação para massa de biscuit do mercado. POLYFORT BISCUIT possui componente antimofa, além de oferecer qualidade e acabamento superior na confecção de peças artesanais.

Instruções de Uso:

SUGESTÃO DE RECEITA PARA MASSA DE BISCUIT

Ingredientes:

- 2 xícaras (chá) de POLYFORT BISCUIT.
- 2 1/2 xícaras (chá) de amido de milho.
- 2 colheres (sopa) de vaselina líquida.
- 2 colheres (sopa) de vinagre.
- Para sovar: Creme para as mãos.



Modo de preparo no micro-ondas:

Misture a cola, o amido de milho, a vaselina e o vinagre. Mexa bem para formar uma massa homogênea. Leve ao forno micro-ondas por 1 minuto. Retire do forno e mexa. Coloque mais 1 minuto no forno, retire e mexa. Coloque novamente por 1 minuto no forno, retire e a massa estará pronta. Ao todo a massa fica, em média, 3 minutos no micro-ondas, dependendo do aparelho. Portanto, preste muita atenção a cada vez que retirar do forno para mexer, pois a potência do aparelho pode variar. Sove a massa ainda quente com o creme, até que não grude mais em suas mãos.

Modo de preparo no fogão:

Com a mesma receita, coloque a massa em uma panela e mexa por aproximadamente 5 minutos. Sove a massa ainda quente com o creme, até que não grude mais em suas mãos. Coloque a massa ainda quente em um saco plástico e vede-o. Aguarde até que a massa transpire totalmente e esteja em temperatura ambiente. Retire a massa do saco plástico, substituindo-o por outro completamente seco e guarde na geladeira caso necessário.

Para a limpeza dos equipamentos, pincéis, espátulas e materiais utilizados no trabalho, utilize apenas água.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Líquido viscoso opaco
Cor	Branco
pH	4,0 – 7,0
Viscosidade (cP) – s6/20rpm a 25°C	8000 – 12000
Sólidos (%)	36 – 40
Densidade (g/cm ³)	1,060 – 1,10
Validade	24 meses

Embalagens:

Caixa com 12 frascos 1 kg.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 10 e 35°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.